

Prüfgegenstand

Nr.	Musterbezeichnung	Musterbeschreibung	Eingangsdatum
1	Thermofloc	Zellulosefaserdämmstoff 6 Stück ca. 160 x 60 x 6 mm 6 Stück ca. 60 x 60 x 25 mm Dichte $50 \pm \text{ kg/m}^3$	14. August 2002

Angewandte Arbeitsvorschriften

SAV-Nr.: 241 (Bestimmung des Brennbarkeitsgrades)

SAV-Nr.: 242 (Bestimmung des Qualmgrades)

Durchführung der Prüfung

Die Bestimmungen wurden im Labor für Spezialprüfungen des Sicherheitsinstitutes in Basel durchgeführt. Das Prüfverfahren beruht auf empirischen Grundlagen. Die Qualität des Prüfverfahrens wird durch periodische Vergleichsversuche mit anderen Labors überwacht.

Ende experimenteller Teil: 12. September 2002

Resultate und Auswertung

Grundtest

- Brenndauer bzw. Zeit (in Sekunden)
- Oberkante erreicht

16	14	16			
Nein	Nein	Nein			

Bestimmung des Qualmgrades (auf Sieb)

- Lichtabsorption in %

16	15	7			
Mittelwert				12 %	